764 LANKOGUNITE STANDARD

BETON A PROJETER VOIE SECHE

RENFORCEMENT ET CONFORTEMENT D'OUVRAGES

R E P A R A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **Renforcement et confortement d'ouvrages**
- **Réparation des bétons dégradés**
- **Rejointoiement d'ouvrages maçonnés**
- **Application en forte épaisseur > 100 mm**
- **Résistant à l'eau de mer et aux eaux sulfatées**

PROPRIETES

Béton prêt-à-projeter, formulé à base de ciment spécial et de granulats calibrés.

DOMAINES D'APPLICATION

764 LANKOGUNITE STANDARD en projection voie sèche est particulièrement destiné aux travaux suivants :

- renforcement des murs de quai
- confortement des talus, berges, etc.
- rejointoiement d'ouvrages maçonnés
- renforcement de tunnels, galeries

CARACTERISTIQUES

- **Couleur poudre** : grise
- **Granulométrie** : 0-8 mm
- **Densité produit durci** : 2,3

Résistances mécaniques (MPa) à 20°C*

Echéances	1 jour	7 jours	28 jours
Compression	30	45	55

* Résistance en compression sur cylindres 60 x 120 mm carottés dans les caisses confectionnées lors de la projection. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Supports sains, propres, cohésifs et rugueux.
- Eliminer les parties non adhérentes par sablage, piquage.
- En cas de présence d'armatures oxydées dans le béton à réparer, les dégager, brosser ou sabler.
- Pour une application en forte épaisseur (> 50 mm), fixer un treillis soudé ou des armatures HA sur les supports avant la projection (Cf. DTU 95.2).
- Bien humidifier avant la projection.

Application du produit

- 764 LANKOGUNITE STANDARD est un béton qui ne peut être mis en œuvre qu'en projection voie sèche.
- Equipement recommandé :
  - Machines à rotor : adapter la machine en fonction du travail à réaliser type : ABP, MEYNADIER, ALIVA, ADDAX.
  - Employer de préférence une lance de prémouillage.
  - Compresseur : puissance en fonction du débit de produit (mini 10.000 litres/min).
- Pour accélérer la prise, il est possible d'ajouter un accélérateur de durcissement type 301 ANTIGEL POUDRE.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres liants hydrauliques.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

2,3 kg/m²/mm d'épaisseur (rajouter les pertes dues au rebond).

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg longue conservation.
- Big bag de 1200 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé et stocké dans un local sec et hors gel.

GARANTIE

- RC Fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- P.V. ABROTEC "essai de résistance à la compression" du 18/09/2003.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques

écofil
0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min
Fax : 0 826 08 68 79

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

BETON A PROJETER VOIE SECHE

RESISTANCES INITIALES GARANTIES

765 LANKOGUNITE R.I.G.

R E P A R A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **Performances initiales élevées : R.I.G. "SNCF"**
- **Réparation tunnels et galeries**
- **Application en très forte épaisseur > 200 mm**
- **Résistant à l'eau de mer et aux eaux sulfatées**
- **Remise en service rapide**

PROPRIETES

Béton prêt-à-projeter, à prise rapide, constitué de liants hydrauliques et de granulats calibrés.

DOMAINES D'APPLICATION

765 LANKOGUNITE R.I.G. est particulièrement destiné pour des travaux nécessitant des remises en service rapide, tels que :

- la réparation des bétons en galeries et tunnels ferroviaires
- le renforcement des murs de quai
- le confortement des talus, berges en zone de marnage, etc.

CARACTERISTIQUES

- **Couleur poudre** : grise
- **Granulométrie** : 0-8 mm
- **Densité produit durci** : 2,3

Résistances mécaniques (MPa) à 20°C*

Echéances	3 h	1 jour	7 jours	28 jours
Compression	11	22	35	55

* Essais réalisés sur cubes 10 x 10 x 10 cm à 3 h et sur cylindres 60 x 120 mm, conservés à + 20°C et 55% d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Résistance mécanique à 2°C à 3 h*

Compression : 2 MPa

* Essais réalisés sur cyclindres 11 x 22 conservés à + 2°C pendant 3 heures.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Supports sains, propres, cohésifs et rugueux.
- Eliminer les parties non adhérentes par sablage, piquage.
- En cas de présence d'armatures oxydées dans le béton à réparer, les dégager, brosser ou sabler.
- Pour une application en forte épaisseur (> 50 mm), fixer un treillis soudé ou des armatures HA sur les supports avant la projection (Cf. DTU 95.2).
- Bien humidifier avant la projection.

Application du produit

- 765 LANKOGUNITE R.I.G. est un béton qui ne peut être mis en œuvre qu'en projection voie sèche.
- Equipement recommandé :
  - Machines à rotor : adapter la machine en fonction du travail à réaliser type : ABP, MEYNADIER, ALIVA, ADDAX.
  - Employer de préférence une lance de prémouillage.
  - Compresseur : puissance en fonction du débit de produit (mini 10 000 litres/min).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 2°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres liants hydrauliques.
- L'ajout d'adjuvants est interdit.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

2,3 kg/m²/mm d'épaisseur de béton mis en place (rajouter les pertes dues au rebond).

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg longue conservation.
- Big bag de 1200 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, et stocké dans un local sec et hors gel.

GARANTIE

- RC Fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Spécifications SNCF "R.I.G.".
- PV N° SP 2026/01 SOLEN.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques

écofil
0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min
Fax : 0 826 08 68 79

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com